

Трубы НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р 51613-2000 (Температура от 0 до плюс 45 °С)

Диар	SDR 41 S 20 MOP 0,5		SDR 33 S 16 MOP 0,63		SDR 26 S 12,5 MOP 0,8		SDR 21 S 10 MOP 1,0		SDR 17 S 8 MOP 1,25		SDR 13,6 S 6,3 MOP 1,6	
	t	Dвн	t	Dвн	t	Dвн	t	Dвн	t	Dвн	t	Dвн
10											1,5	7
12											1,5	9
16											1,5	13
20											1,5	17
25									1,5	22	1,9	21,2
32							1,6	28,8	1,9	28,2	2,4	27,2
40			1,5	37,0	1,6	36,8	1,9	36,2	2,4	35,2	3,0	34
50			1,6	46,8	2,0	46,0	2,4	45,2	3,0	44	3,7	42,6
63	1,6	59,8	2,0	59,0	2,5	58,0	3,0	57,0	3,8	55,4	4,7	53,6
75	1,9	71,2	2,3	70,4	2,9	69,2	3,6	67,8	4,5	66	5,6	63,8
90	2,2	85,6	2,8	84,4	3,5	83,0	4,3	81,4	5,4	79,2	6,7	76,6
110	2,7	104,6	3,4	103,2	4,2	101,6	5,3	99,4	6,6	96,8	8,1	93,8
125	3,1	118,8	3,9	117,2	4,8	115,4	6,0	113,0	7,4	110,2	9,2	106,6
140	3,5	133,0	4,3	131,4	5,4	129,2	6,7	126,6	8,3	123,4	10,3	119,4
160	4,0	152,0	4,9	150,2	6,2	147,6	7,7	144,6	9,5	141	11,8	136,4
180	4,4	171,2	5,5	169,0	6,9	166,2	8,6	162,8	10,7	158,6	13,3	153,4
200	4,9	190,2	6,2	187,6	7,7	184,6	9,6	180,8	11,9	176,2	14,7	170,6
225	5,5	214,0	6,9	211,2	8,6	207,8	10,8	203,4	13,4	198,2	16,6	191,8
250	6,2	237,6	7,7	234,6	9,6	230,8	11,9	226,2	14,8	220,4	18,4	213,2
280	6,9	266,2	8,6	262,8	10,7	258,6	13,4	253,2	16,6	246,8	20,6	238,8
315	7,7	299,6	9,7	295,6	12,1	290,8	15,0	285,0	18,7	277,6	23,2	268,6